

CD-Color Karta Techniczne Nr. L-1003

Stan: 11/00

Lucite-Sealer LF

Bezbarwny środek gruntujący na bazie czystego akrylu.

Zastosowanie:

rodek gruntujący dla mocno lub nierównomiernie chłonących podłoży, dla podłoży mineralnych wewnątrz i na zewnątrz, np. cegła silikatowa, gazobeton, płyty włóknisto-cementowe, płyta gipsowa lub gipsowo-kartonowa. Wzmocnienie starych kredujących powłok malarskich.

Właściwości produktu:

- rozcieńczalny wodą, przyjazny dla środowiska
- dobrej przyczepności do podłoży mineralnych
- silnie wzmacnia chłone podłoża
- wysoka dyfuzja pary wodnej
- możliwe zabarwienie przy użyciu LUCITE® Hausfarbe

Wielkości opakowań: 10 l

Kolory: Bezbarwny

Dane fizykalne:

Lepkość: 40 - 50 s/2mm - kubek wypływowy

Wydajność: 6-8 m²/l

Gęstość (20°C): ok. 1,02 g/ml

Dane użytkowe:

PRZED UŻYCIEM DOKŁADNIE WYMIESZAĆ

Suszenie przy 20°C i 65% wilgotności powietrza: suchy: 2-4 h

Stosując do gruntowania płyt elewacyjnych zawierających azbest należy dla uzyskania pełnego związania włókien azbestowych założyć czas schnięcia min. 12 godzin.

Temperatura zastosowania: minimum 7°C

Wilgotność: < 80% względnej wilgotności powietrza

Obróbka: Malowanie pędzlem, wałkiem malarskim lub rozpylaczem. Rozpylanie metodą airless.

Czyszczenie urządzeń: wodą, natychmiast po użyciu

Magazynowanie: Przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w oryginalnym pojemniku.

Chronić przed mrozem.

Układ warstw:

Podłoże:	Przygotowanie powierzchni	Podkład	Warstwa środkowa	Wykończenie
cegła silikatowa	oczyścić	LUCITE® Sealer	LUCITE® Hausfarbe	LUCITE® Hausfarbe
beton, silnie chłonący	oczyścić	LUCITE® Sealer	LUCITE® Hausfarbe	LUCITE® Hausfarbe
gazobeton	oczyścić	LUCITE® Sealer	LUCITE® Hausfarbe LUCITE® Blockfüller 866 T (1:1)	LUCITE® Hausfarbe
płyty włóknisto-cementowe	oczyścić	LUCITE® Sealer	LUCITE® Hausfarbe	LUCITE® Hausfarbe

powleczone płyty azbestowo-cementowe np. Glasel	oczyścić ¹	LUCITE® Sealer	LUCITE® Hausfarbe	LUCITE® Hausfarbe
płyty włóknisto-cementowe dachy	oczyścić	LUCITE® Sealer	1 x 2 LUCITE® Roof-Coat ²	LUCITE® Roof-Coat
płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe	oczyścić i odkurzyć	LUCITE® Sealer	LUCITE® Inside	LUCITE® Inside
<p>¹ - W czasie przygotowywania (czyszczenia) elewacji i powierzchni dachowych zawierających azbest należy przestrzegać reguł technicznych dla substancji niebezpiecznych TRGS 519.</p> <p>² - Druga warstwa konieczna tylko przy powierzchniach silnie zwietrzałych.</p>				

Informacje bezpieczeństwa:

Utylizacja: Do recyklingu przeznaczać tylko puste puszki; niestwardniałe resztki należy przekazać do punktu odpadów specjalnych lub punktu odpadów szkodliwych i trudnych.

Kod odpadów: 08 01 11

Kod produktu: M-GF-01

Wskazówki szczególne:

Regularna kontrola i konserwacja jest konieczna, aby uniknąć szkód warstw i/lub elementów malowanych. Dlatego zaleca się wykonywanie regularnych ekspertyz stanu podłoża i farby oraz dokonywanie poprawek.

Wskazówki ogólne:

Podczas malowania i suszenia dokładnie wietrzyć pomieszczenie.

W razie niedostatecznego wietrzenia i/lub stosowania rozpylacza należy używać ochronny aparat oddechowy.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza utrudniają wyschnięcie malowanej powierzchni.

Podłoże musi być czyste, suche, wyszlifowane, odtłuszczone, nie może zawierać substancji utrudniających przyczepność farby i musi być fachowo przygotowane. Należy przestrzegać VOB, część C, DIN 18363, pkt. 3.

Nakładanie wałkiem malarskim lub rozpylaczem pozwala uzyskać cieńsze warstwy, ale wierzchnia warstwa będzie słabiej pokryta i grozi jej szybsze wycieranie.

Chronić przed dziećmi.

Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.

Trzymać z dala od dzieci i nie wlewać do kanalizacji.

Powyższe dane zostały zebrane na podstawie najnowszego stanu techniki rozwoju i zastosowania.

Zawierają one ogólne porady. Dane te opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i przeróbce.

W ulotce tej nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich występujących w praktyce rodzajów podłoża i sposobów ich obróbki malarskiej, dlatego w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem technicznym pod numerem telefonu: + 49 2330 926628.

Z chwilą pojawienia się nowej, uwarunkowanej postępowaniem technicznym, edycji naszej ulotki technicznej wszelkie wcześniejsze dane tracą swoją ważność.