

BE SPECIAL DECOR RETRO

Wewnętrzny tynk dekoracyjny

OPIS

BE SPECIAL DECOR RETRO - wewnętrzny, akrylowy tynk dekoracyjny o wyraźnej strukturze, pozwalający między innymi na uzyskanie efektu starych, zabytkowych ścian. Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, jak również w obiektach użyteczności publicznej.

ZASTOSOWANIE

Nakładanie na tynki cementowe, cementowo – wapienne, płyty kartonowo – gipsowe (suche tynki).

DANE TECHNICZNE

Konsystencja: aparat typu BGS: 10 – 11 cm

Stopień połysku: głęboki mat

KOLORYSTYKA

Dostępny w odcieniu bieli i kolorach wchodzących w system barwienia AVATINT wg karty kolorów TIKKURILA INTERIOR COLOUR CARD. Kolory są maksymalnie zbliżone do wzornika, ostateczny odcień będzie zależał od warunków i metody aplikacji, stosowanych narzędzi oraz uzyskanej faktury tynku.

Uwaga! Możliwość barwienia w mieszalniku jedynie opakowań 9L (14kg).

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie niemalowane: Świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej OPTIVA PRIMER, nawierzchniowo nałożyć tynk BE SPECIAL DECOR RETRO.

Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić. Usunąć łuszczące się fragmenty starej farby. Całość podłoża zagruntować farbą OPTIVA PRIMER. Nawierzchniowo nałożyć tynk BE SPECIAL DECOR RETRO.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną: Farbę wapienną lub klejową usunąć. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej OPTIVA PRIMER, nawierzchniowo nałożyć tynk BE SPECIAL DECOR RETRO.

W przypadku luźno związanego podłoża zagruntować impregnatem SUPRABILIT.

APLIKACJA

Metody:

Paca stalowa lub z tworzywa sztucznego.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do 10%.

Warunki aplikacji:

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Malowanie:

Nakładać szpachlę stalową lub plastikową, tworząc powłokę o grubości 1–2 mm. Strukturę nadaje się podczas nakładania tynku, tworząc żłobienia i przetarcia. W razie potrzeby tynk można rozcieńczyć wodą maks. do 10%. Ostateczna faktura i wydajność uzależnione są od rodzaju użytego narzędzia, grubości zastosowanej powłoki i techniki aplikacji. Do wykonania całej powierzchni lub części architektonicznej należy użyć produktu z jednej partii produkcyjnej.

BE SPECIAL DECOR RETRO

Wewnętrzny tynk dekoracyjny

W celu uzyskania dodatkowego efektu kolorystycznego, po upływie min. 24 godzin, na powierzchnię tynku należy nanieść pędzlem bejcę BE SPECIAL DECOR LASYR, BE SPECIAL DECOR SILVER lub BE SPECIAL DECOR GOLD. Całkowite wyschnięcie następuje po upływie 48 godzin. Całkowite utwardzenie po 28 dniach. Możliwe jest również nakładanie tynków w różnych kolorach na tę samą powierzchnię, w celu uzyskania dodatkowego efektu kolorystycznego.

Wydajność:

Do 2,5 kg/m²

Czas schnięcia:

W temperaturze + 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% tynk schnie około 48 godzin. Całkowite utwardzenie po 28 dniach.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości tynku.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Tynk przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych.

Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Chronić farbę przed mrozem.

OPAKOWANIA

9kg, 14kg

Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektórych farbach i lakierach.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

BE SPECIAL DECOR RETRO

Wewnętrzny tynk dekoracyjny

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.