

# Scata™



## KINESISK TRÄOLJA

### IMPREGNUJĄCY OLEJ DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ

#### Typ produktu

Bezbarwny impregnat na bazie oleju z chińskiego drzewa Tung.

#### Przeznaczenie

Przeznaczony do impregnowania świeżego i wcześniej impregnowanego drewna na zewnątrz. Nadaje się do impregnowania płotów i mebli ogrodowych.

#### Właściwości produktu

Wysokiej jakości transparentny impregnat na bazie chińskiego oleju z drzewa Tung do stosowania na drewniane elementy. Unikalna chińska receptura oparta na oleju z drzewa Tung i innych olejach, pozwala zachować zaimpregnowane drewno w bardzo dobrym stanie, poprzez nie absorbowanie wilgoci i wody z zewnątrz. Zawartość chińskiego oleju jest ponad 85% w Kinesisk Träolja. Posiada doskonałe właściwości penetracyjne wszelkiego rodzaju drewna. Ekologiczny i przyjazny środowisku. Zaleca się kilkukrotne nałożenie preparatu w ciągu sezonu. Impregnat posiada w składzie chemicznym środki grzybobójcze i powierzchnie lakierowane nie powinny mieć styczności z żywnością.

### Informacje dotyczące aplikacji

#### Przygotowanie powierzchni

Drewno powinno być suche (12-16% zawartości wilgoci) i oczyszczone. Zgniłe drewno lub pleśń należy usunąć. Występującego grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym.

#### Aplikacja

Nakładać obficie pędzlem o gęstym włosiu, ściereczką bądź poprzez zanurzenie danego elementu oleju. Kinesisk Träolja powinien przenikać do drewna i nie powinien tworzyć warstwy powierzchniowej na drewnie. Zaleca się nakładanie kilku warstw, aż do momentu ostatecznego wchłonięcia. Nadmiar oleju należy usunąć szmatką nasączoną białym spirytem. Czynność należy powtarzać kilkukrotnie w czasie sezonu. Nie należy malować drewna w okresie wysokich temperatur, ponieważ wpływa to niekorzystnie na przyczepność produktu do powierzchni. Ciepło sprawia, że substancja paruje szybciej i nie dociera w głąb drewna.

#### Warunki nakładania warstw

Olej należy nakładać podczas warunków kontrolowanych, gdzie temperatura powietrza, farby i podłoża nie będzie niższa niż 4°C. Przy dużej wilgotności czas schnięcia ulega wydłużeniu

### Dane techniczne

Wydajność	4 - 12 m <sup>2</sup> /litr w zależności od rodzaju drewna,
Żywica	Olej chiński z drzewa tung
Części stałe:	45 % objętości
Gęstość:	0,92 kg/litr
Lepkość:	30-46 sec, DIN 3 mm
Rozpuszczalnik:	Biały spirytus
Nakładanie:	Walkiem, pędzlem lub poprzez zanurzenie
Czas schnięcia: (wskazane jest przestrzeganie temperatury i wilgotności podanych w karcie technicznej)	Sucha w dotyku: po 6 godz. Następne malowanie: 6-8 godz. Całkowite wyschnięcie: 24 godz. W temp. 20°C i max. wilgotności 85%
Połysk:	-
Kolor:	Bezbarwny
Zmywalność:	-
Gwarancja:	2 lata na szczelnie zamknięte opakowanie
Opakowania:	1L, 2,5L,



#### Warunki bezpieczeństwa

Unikać kontaktu z oczami i wdychania pyłu oraz rozpylonej farby.

#### Ochrona środowiska

Nie wylewać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Usuwać zgodnie z przepisami prawa.