

Scata™



TRÄLASYR

ZEWNETRZNA ALKIDOWA LAZURA DO DREWNA

Typ produktu

Bezbarwna tiksotropowa lazura na bazie żywic alkilowych.

Przeznaczenie

Bezbarwna lazura przeznaczona do użytku zewnętrznego do lakierowania i podładowania wszelkiego rodzaju elementów wykonanych z drewna: okna, meble ogrodowe, drzwi, gdzie wymagana jest widoczna struktura drewna.

Właściwości produktu

Wysokiej jakości tiksotropowa lazura do drewna na bazie żywicy alkilowej z dodatkiem środków pomocniczych, które zapewniają doskonałą ochronę dla drewna. Odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Charakteryzuje się bardzo dobrą siłą krycia, doskonałą przyczepnością do podłoża i tworzy trwałe powłoki. Ekologiczna i przyjazna środowisku. Bezbarwny Trälasyr nie powinien być stosowany na świeże drewno, ponieważ promieniowaniu UV powoduje szybsze matowienie nie zabarwionej lazury. Nakładanie więcej niż dwóch warstw farby wiąże się z uzyskaniem głębszego koloru – ciemniejszego. Trälasyr nie powinien być rozcieńczany może być barwiony za wyjątkiem ostatniej warstwy, którą zaleca się aplikować w postaci bezbarwnej. Dostępny w systemie barwienia TROX.

Informacje dotyczące aplikacji

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia do malowania musi być jednolita, czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów. Występującego grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Stare powierzchnie powinny być oczyszczone z luźnej farby. Elementy złączeniowe, jak i obrzeża drewna powinny być dodatkowo pomalowane w celu uniknięcia penetracji przez wodę.

Aplikacja

Zaleca się bardzo dokładnie nakładać cienkie warstwy za pomocą pędzla o gęstym włosiu (np. firmy Dynamic). Warstwy należy nakładać w odstępie kilkudniowym. Nakładanie więcej niż dwóch warstw farby wiąże się z uzyskaniem głębszego koloru (ciemniejszego). Nie należy malować drewna w okresie wysokich temperatur bądź drewna znajdującego się bezpośrednio w słońcu. Ciepło powoduje parowanie rozpuszczalnika i uniemożliwia wniknięcie oleju do głębszych warstw drewna.

Warunki nakładania warstw

Lazurę należy nakładać podczas warunków kontrolowanych, gdzie temperatura powietrza, farby i podłoża nie będzie niższa niż 5°C. Przy niskich temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Dane techniczne

Wydajność	5 - 12 m ² /litr, w zależności od rodzaju drewna,
Żywice	Alkid
Części stałe:	50 % objętości
Gęstość:	1,00 kg/litr
Lepkość:	80 cP
Rozpuszczalnik:	Biały spirytus
Nakładanie:	Walkiem, pędzlem lub natryskiem
Czas schnięcia: (wskazane jest przestrzeganie temperatury i wilgotności podanych w karcie technicznej)	Sucha w dotyku: do 8 godz. Następne malowanie: po 8 godz. Całkowite wyschnięcie: 24 godz. W temp. 20°C i max. wilgotności 85%
Połysk:	50-60 połysk, w zależności od ilości warstw, mierzony pod kątem 60°
Kolor:	Bezbarwna może być barwiona na ok. 60 kolorów TROX
Zmywalność:	-
Gwarancja:	2 lata na szczelnie zamknięte opakowanie
Opakowania:	1L, 3L

ECO znaki



Warunki bezpieczeństwa

Unikać kontaktu z oczami i wdychania pyłu oraz rozpylonej farby.

Ochrona środowiska

Nie wylewać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Usuwać zgodnie z przepisami prawa.